EN ISO 14343-A W 19 9 Nb

| | C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Mo | Cu | Nb+Ta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YB/T标准 | 0.08 | 1.0-2.5 | 0.30-0.65 | 0.03 | 0.03 | 19.5-22.0 | 9.0-11.0 | 0.75 | 0.75 | 10xCmin/1.0max |
| 例 值 | 0.012 | 1.70 | 0.55 | 0.014 | 0.002 | 19 | 10.06 | 0.01 | 0.010 | 0.30 |

**熔敷金属机械性能**

| | Pa | |
|---|---|---|
| | AWS标准 | |
| 42 | 例 值 | 630 |