AWS A5

	C	Si	Mn	P	S	Ni	Cr	Mo	V
	≤0.10	≥0.20							
GB/T标准	0.12	(			0.90	0.03	0.03	0.30-1.00	0.35
例 值	0.07	1.32	0.52	0.019	0.009	0.63	0.024		
	0.03	0.03	0.008	0.010					

注*：指为了满足GB 合金要求，未经稀释的焊缝金属应至少有列于本表的一个元

电流范围 (A)	平焊	55-85	90-130	130-180	180-240
	立 仰				